

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/bostik-ardatec-2k-flex-p-274.html>

Bostik Ardatec 2K Flex

Cena brutto	263,22 zł
Cena netto	214,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Bostik

Opis produktu

Ardatec 2K Flex jest dwuskładnikową, elastyczną zaprawą uszczelniającą. Składa się z komponentu proszkowego oraz płynnego. Po związaniu jest wodoszczelny, elastyczny, stabilny, wytrzymały i odporny na mróz oraz mostkujący rysy. Zabezpiecza przed wodą podciągającą kapilarnie.

ZASTOSOWANIE

Kompozytowe uszczelnienie pod okładziny z płytek ceramicznych na powierzchniach narażonych na pośrednie i bezpośrednie działanie wody (na ścianach i podłogach). Również jako uszczelnienie budynku w miejscach styku z gruntem. Jako hydroizolacja w miejscach wilgotnych, takich jak: prysznice, balkony i tarasy, baseny (przeciwko wodzie od wewnątrz, a także w otoczeniu zbiornika). Odpowiedni do hydroizolacji niecek żelbetonowych od strony pozytywnej. Nadaje się do mostkowania rys do 0,2 mm. Do zabezpieczenia połączeń między ścianą a podłogą – taśmę uszczelniającą wtapiamy w pierwszą warstwę Ardatic 2K Flex. Również do uszczelnienia odpływów podłogowych (przy użyciu odpływów z tłoczonymi kołnierzami), a także przepustów instalacyjnych. W przypadku powierzchni obciążonych chemicznie (np. wodami solankowymi) zaleca się zastosowanie uszczelnienia na bazie żywic epoksydowych.

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, cegła, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy tynk, płyty gipsowo-kartonowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być odpowiednio nośne i wolne od wszelkich zabrudzeń oraz substancji antyadhezyjnych. Przed nałożeniem pierwszej warstwy Ardatic 2K Flex należy wstępnie zwilżyć lub zagruntować przy użyciu Ardagrip Classic rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:5 (woda:grunt). Środek gruntujący musi wsiąknąć w podłoże. W przypadku niecki żelbetonowej, podłoże musi być wolne od pęknięć i odkształceń. Szczeliny dylatacyjne należy dodatkowo zabezpieczyć taśmą uszczelniającą. Uszczelnienie należy wykonać od strony kontaktu z wodą. Musi tworzyć powierzchnię zamkniętą i sięgać ponad górny poziom wody. Rysy nie mogą przekraczać 0,2 mm. Niecki żelbetonowe powinny być sezonowane minimum 3 miesiące, a jastrychy cementowe 28 dni. Baseny, których niecki są obsypane ziemią, muszą być uszczelnione dodatkowo od strony zewnętrznej. W tym celu należy użyć membrany uszczelniającej. Przed przyklejeniem płytek należy sprawdzić skuteczność wykonanego uszczelnienia poprzez napełnienie niecki basenu wodą i pozostawienie na okres co najmniej 2 tygodni.

SPOSÓB UŻYCIA

Do czystego pojemnika wlać składnik płynny (5 kg), dodać składnik proszkowy (15 kg) i wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej, gładkiej masy. Produkt nakładać w dwóch warstwach, aby uzyskać odpowiednią grubość uszczelnienia.

Pierwszą powłokę nanieść pędzlem ławkowcem na wstępnie zwilżone podłoże. Przed naniesieniem drugiej warstwy pierwsza

musi uzyskać swoją nośność (około 3-4 godziny). Produkt można nakładać również pacą zębatą (4x4x4). Najpierw rozprowadzić stroną zęba, a następnie wyrównać stroną gładką. Możliwe jest także użycie maszyny do natrysku. Każda warstwa musi być rozprowadzona równomiernie. Minimalna grubość utwardzonej powłoki uszczelniającej dla wszystkich zastosowań wynosi w przybliżeniu 2 mm (2,4 mm dla świeżej warstwy) przy zużyciu około 3,8 kg/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 20 kg