

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/torggler-neoplast-latex-p-308.html>



TORGGLER NEOPLAST LATEX

Cena brutto	242,80 zł
-------------	------------------

Cena netto	197,40 zł
------------	------------------

Producent	Torggler
-----------	-----------------

Opis produktu

Domieszka jest dyspersją wodną specjalnie dobranych kopolimerów na bazie butadienu oraz styrenów. Stosowana jest do zapraw naprawczych, wyrównujących, murarskich, tynkarskich, klejowych i modyfikacji betonu oraz innych mas na bazie cementu - w celu zwiększenia przyczepności do podłoża, uplastycznienia oraz polepszenia parametrów wytrzymałościowych.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Domieszka poprzez chemiczne wiązanie kopolimerów z podłożem silnie (2 do 3 razy) zwiększa przyczepność zwykłych zapraw cementowych lub betonu do podłoża. Dodatkowo domieszka pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej w mieszance betonu czy zaprawy (przy zachowaniu tej samej konsystencji), dzięki czemu znacznie zwiększa się wytrzymałość końcowa, wodoszczelność i mrozoodporność a także zmniejsza się możliwość powstania spękań i rys skurczowych. Dzięki zastosowaniu domieszki znacznie polepsza się jakość zaprawy po rozmieszaniu. Zaprawa w stanie świeżym staje się bardziej plastyczna i tiksotropowa, co ułatwia jej nanoszenie. Beton po stwardnieniu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ściskanie i zginanie. Ponad 2-krotnie zwiększa się także wytrzymałość betonu na ścieranie. Po zastosowaniu domieszki tynk, zaprawa lub beton stają się bardziej odporne na działanie soli, mrozu, olejów i benzyn.

Domieszka NEOPLAST LATEX szczególnie polecana jest do wykonywania obrzutek tynkarskich pod tynki renowacyjne i zwykłe wykonywane na trudnych podłożach, warstw szczepnych przy renowacji betonu, wypełnień wodoszczelnych, okładzin ceramicznych na trudnych podłożach, szpachlowania cienkowarstwowego, posadzek betonowych zacieranych, polimerowo-cementowych hydroizolacji powłokowych, sporządzania wzmocnionych zapraw do fugowania płyt, płytek i cegieł itp. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. W przypadkach nietypowych konsultować się z Działem Technicznym producenta.

SPOSÓB STOSOWANIA

Domieszkę dodawać do wody zarobowej (jeszcze przed dodaniem kruszywa, cementu czy zaprawy).

Uwaga: Tynki, zaprawy lub beton układać w jednej lub w kilku warstwach, ale zawsze wg zasady „mokre na mokre”.

Przestrzegać zasady, iż rozcieńczenie domieszki jest tym większe, im większa jest grubość warstwy oraz im grubsze jest ziarno kruszywa w mieszance.

Rozcieńczenie domieszki stosować następująco:

1. Do warstwy szcpej stosowanej przy naprawach betonu - (np. zaprawą cementową 1:3) Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 1:1. Grubość warstwy szcpej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:1. Zużycie domieszki ok. 0,3kg/m².
2. Przyklejanie płytek na podłożach trudnych Z wykorzystaniem kleju TILE 100. Suchą zaprawę klejową zarobić NEOPLAST LATEX rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1. Zużycie domieszki ok. 0,5-0,8kg/m².
3. Warstwa szcpea przy naprawach betonu lub żelbetu Z wykorzystaniem EKOR 45. Grubość warstwy szcpej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki ok. 0,15kg/m²
4. Warstwa szcpea przy renowacji betonu lub żelbetu Z wykorzystaniem ARS RESTAURO lub ARS RINNOVA. Grubość

-
- warstwy szpempnej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki ok. 0,15kg/m².
5. Obrzutka tynkarska Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 1:1. Grubość warstwy 5-7mm.
Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki: – ok. 0,2kg/m² przy wykonywaniu tynków renowacyjnych np. EKOR 44R, ARS INTONACO WTA, ARS DEIDRO – obrzutka pokrywająca maksimum 50% powierzchni – ok. 0,4kg/m² przy obrzutce pokrywającej 100% powierzchni.
6. Wypełnienia betonem lub zaprawą wodoszczelną Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 3:1. Grubość wypełnienia od 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:4. Zużycie domieszki ok. 0,2kg/kg cementu.
7. Do poprawy przyczepności pierwszej warstwy hydroizolacji ze sztywnej mikrozaprawy cementowej ANTOL AQUAPROOF na trudnych podłożach (np. uprzednio gruntowanych ARS ANTISALE) Suchą zaprawę [ANTOL AQUAPROOF](#) zarobić NEOPLAST LATEX rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 lub 1:3. Zużycie domieszki ok. 0,2-0,3kg/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 10 kg